



# Biopuro Prestige Bio Wandfarbe Biopuro Ambiente Bio Wandfarbe Biopuro Plantano Bio Wandfarbe

Art Nr.500 – 0504, 0506 – 0510, 0512 - 0516

## 1. Produktbeschreibung

Gut deckende abriebfeste, wischfeste Bio Wandfarbe für alle tragfähigen Untergründe im Innenbereich. Die Farbe ist ohne Konservierungsmittel, Kunststoffe, Titandioxid und sonstige Schadstoffe diffusionsoffen. Rein aus natürlichen biologischen, mineralischen Rohstoffen.

## 2. Anwendungsbereich

Die Biopuro Farben ist geeignet für Wohn- und Gewerberäume als preisgünstiger Innenanstrich auf alle tragfähigen Wände sowie Deckenflächen als universeller Anstrich einsetzbar. Geeignet auf Raufasertapeten, Kalk, Zement und Gipsputze, Beton, Leichtbauelemente sowie zur Renovierung alter, tragfähiger Wandanstriche. Als baubiologisch, ökologisch, umweltfreundlich und Raumklimatisch zu empfehlen.

## 3. Produkteigenschaften

Die Biopuro Bio Wandfarben sind Bio Dispersionsfarbe für den Innenbereich auf Basis von Pflanzencellulose.

- verarbeitungsfertig eingestellt
- wischfest, abriebfest
- vergilbungsfrei
- nicht brennbar
- Leicht zu verarbeiten
- mehrfach überstreichbar
- für Allergiker geeignet
- wenig verschmutzungsanfällig
- spannungsarm
- emissionsfrei
- extrem dampfdiffusionsoffen
- Dichte: ca. 1,3 kg / Liter

## Zusammensetzung ( Volldeklarierung )

Mineralische Füllstoffe, Kreide, Kaolin, Wasser, Pflanzencellulose, Xanthan, Methylcellulose, Soda, Permanentweiß, Leinöl, Safloröl

## Verbrauch und Qualität DIN 13300

Biopuro Prestige Bio Wandfarbe Abrieb Klasse: 3 , Deckkraft: 2 Verbrauch: 0,20 – 0,25 Ltr m<sup>2</sup>

Biopuro Ambiente Bio Wandfarbe Abrieb Klasse: 3 , Deckkraft: 2 Verbrauch: 0,17 – 0,20 Ltr m<sup>2</sup>

Biopuro Platino Bio Wandfarbe Abrieb Klasse: 3 , Deckkraft: 1 Verbrauch: 0,12 – 0,15 Ltr m<sup>2</sup>

## Farbton

Die Biopuro Farben können mit Farbkonzentrat bis zu 5 % abgetönt werden.

## 4. Verarbeitungshinweise

### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, saugfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Fehlstellen art- und strukturgleich ausbessern. Ausbesserungsstellen müssen vor dem Anstrich abgebunden, ausgehärtet und trocken sein. Ausbesserungsstellen sind mit Biopuro Bio Tiefgrund Grundierung vorzubehandeln sowie bei stark Saugenden und / oder Sandenden Untergründen empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit Biopuro Bio Tiefgrund.

### Kalkputz , Kalk -Zementputz , Gipsputz , Gips-Kalkputz , Gipskarton und Gipsfaserplatten:

Normal saugenden Putz mit Biopuro Bio Farbe verdünnt mit bis zu 3 % Wasser, vorstreichen. Stark saugenden Putz mit Biopuro Bio Tiefgrund Grundierung vorstreichen Gipsputz, Gips-Kalkputz, Gipskarton und Gipsfaserplatten unbedingt mit Biopuro Bio Tiefgrund Grundierung vorbehandeln. (Benutzerprobe zwingend ausführen).

### Raufasertapete, Glas und Textilgewebe

Eventuell nicht klebende Tapeten mit Leim verkleben.

### Altanstriche

Grundsätzlich ist der Untergrund auf Tragfähigkeit und Haftung zu prüfen. Alte und matte Wandfarbanstriche gründlich säubern. Glänzendes Öl - oder Latexanstriche mit handelsüblichem Anlauger oder mit Salmiaklösung entfetten und matt schleifen sowie gegebenenfalls mit Biopuro Bio Tiefgrund vorstreichen. Kreidende Silikat und Kalkanstriche gründlich abbürsten, bei Leimfarben mit Wasser einweichen und mit der Bürste abwaschen.

### Verarbeitung

Biopuro Farbe kann gestrichen, gerollt werden. Vor dem auftragen ist zwingend ein Probeanstrich durchzuführen um eventuell auch auf die Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen Vor der Verarbeitung immer gut aufrühren. Der Grundanstrich und Zwischenanstrich kann nach Bedarf mit Wasser bis 3 %

#### **4. Verarbeitungshinweise**

verdünnt werden. Der Schlussanstrich erfolgt unverdünnt. Nach ca. 8 - 12 Stunden überstreichbar.

#### **Verbrauch**

Siehe Etikett

#### **Kennzeichnung**

entfällt

Bei Arbeiten Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gesichtsschutz tragen.

#### **Sicherheitshinweis**

Abdecken : z. B. Glas, Keramik, Holz, Lackierungen, Klinker, Metall, etc.

Angaben beschreiben ausschließlich technischen Merkmale des Produktes / der Produkte. Nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Die Lieferspezifikation entnehmen. Das technische Merkblatt wurde entsprechend der europäischen Gesetzgebung erstellt.

#### **Technisches Merkblatt, Ausstellender Betrieb: Ansprechpartner:**

Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

Tel. (+49) 07942 – 941322

E-Mail: kontakt@biopurol.de · Internet www.biopurol.de